



BAYCOCURE-P®

Parafin Esaslı Kür Malzemesi

Tanım:

Betondaki hızlı su kaybını önleyen, parafin esaslı, kullanıma hazır sıvı kür malzemesidir.

Uygulama Alanları:

- Teraslar, kanallar
- Barajlar, otoyollar
- İstinat duvarları
- Tüm betonarme yüzeyler

Özellikler/Avantajlar:

BAYCOCURE-P betondaki çatlamları, rötreyi, yüzey tozumasını azaltır. Betonun donma-çözünme dayanımını artırır.

Teknik Özellikler:

Esası:	: Parafin esaslı emülsiyon
Görünüm	: Akıcı Sıvı
Renk:	: Beyaz
Yoğunluk	: 0,90-0,95 kg/lit
Aktif Madde	: % 40 (+/-1)
pH	: 6-8

Ambalaj:

30 lt bidon

Depolama:

+5°C üzerindeki kapalı ortamlarda açılmamış orijinal ambalajında 6 ay.

Yüzey Hazırlığı:

BAYCOCURE-P yeni beton dökülmüş yüzeylerdeki parlaklık kaybolur kaybolmaz uygulanmalıdır. Ürün, kalıplı betonla yapılan işlerde, kalıplar sökülür sökülmez uygulanmalıdır.

Malzeme Hazırlığı:

Malzeme kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi/Sarfiyat:

BAYCOCURE-P ambalajı içinde kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. Parafin esaslı kür malzemesi olan BAYCOCURE-P taze haldeki betonun yüzey suyu buharlaştıktan sonra (ortam sıcaklığına göre 0,5-2 saat içinde) yüzeye püskürtülerek uygulanır. BAYCOCURE-P yüzeyde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde tabancayla püskürtülerek uygulanır. Yüzeye fırça ile birikme oluşmayacak şekilde de uygulanabilir. Ortalama sarfiyat 0,2 lt/m² dir.

Uygulamadan sonra, yüzeyde ince bir film tabakası teşkil eder. Uygulama yapılan alanları, uygulamadan sonra 2-3 saat boyunca yağmurdan koruyunuz.

BAYCOCURE-P üzerine sıva, beton ya da herhangi bir kaplama yapılması gerektiği zaman, uygulama yapılan yüzeye basınçlı sıcak su püskürtülür ve yüzey fırçayla temizlenip kaplama yapılmaya hazır hale getirilir.

Alet Temizliği:

Uygulama ardından aletler sıcak su ile temizlenmelidir.

Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:

Kullanırken ve depolarken, gözlere, ağza, deriye ve yiyecek maddelerine temas etmemesine dikkat edilmelidir. Ayrıntılar için MSDS belgesine bakınız.