

BAYCOFLEX-DD6030

Polisülfite Esaslı Derz Dolgu Malzemesi

Tanım:

BAYCOFLEX-DD6030 polisülfite esaslı, iki bileşenli, tam elastik, yatay ve düşey derzlere uygulanan bir derz dolgu macunudur. Akıcı ve tiksotropik olmak üzere iki ayrı tipi mevcuttur.

Kullanım Alanları:

- Yapılarda hareketli derzlerde; kapı, pencere kenarları, teras döşemeleri, parapet kenarları.
- Prefabrikte elemanların derzleri.
- Su ve tasfiye derzleri.
- Sulu asit, kostik tankları ve mahalleri.
- İstinat duvarları, tüneller, köprüler.
- Otomotiv, gemi ve uçak sanayilerinde.

Özellikler/Avantajlar:

- BAYCOFLEX-DD6030 su geçirmemesi istenilen, yatay ve düşey derzlere uygulanır.
- Akaryakıt, yağ ve kimyasal maddelere, sulu asit ve kostiklere dayanıklıdır.
- Betona mükemmel bir aderansla yapışır, tam elastiktir.
- Uzun ömürlüdür, otuz sene evvel uygulanmış tiyokol esaslı macunlar hala mükemmeliyetlerini muhafaza etmektedir.
- Uygulanmış olan macun -40°C ila +90°C arasındaki ısı ve hava şartlarında özelliğini korur.

Teknik Özellikler:

Renk:	gri, siyah
Yoğunluk:	1,6 kg/l
Kür süresi:	24 saat
Kap ömrü:	30-35 dak (20-23°C)
Uygulama ısısı:	5°C ila 35°C
Kopma uzaması:	% 400

Ambalaj:

Dikey uygulamalar için: 4,0 kg set
Yatay uygulamalar için: 3,5 kg set

Depolama:

Dona maruz kalmadığı ve güneşten korunduğu takdirde, orijinal ambalajı açılmadan 6 ay saklanabilir.

Derz Faktörü:

Derz genişliği (cm)	Derz derinliği (cm)
0,5 – 1,0	0,5 – 1,0
1,0 – 2,0	1,0 – 1,5
2,5 – 5,0	1,25 – 2,5

Hiçbir koşul altında derz derinliği derz genişliğini aşmamalıdır.

Yüzey Hazırlığı:

Uygulamadan önce, derz kuru ve temiz olmalı, kenarları tel fırça, spiral veya kumlama yöntemi ile temizlenmelidir. Derz boşluğuna hava tutulması tavsiye edilir, böylece derzler toz vb. maddelerden arındırılmış olur.

BAYCOFLEX-DD6030 uygulamasından önce, derz kenarlarının BAYCOFLEX-PR230 ile astarlanması tavsiye edilir. Ancak temiz yüzeylerde ve iyi bir uygulama halinde astara ihtiyaç olmaz. Takiben derz doldurma işlemine başlanır.

Malzemenin Hazırlanması:

BAYCOFLEX-DD6030 A ve B olmak üzere iki bileşenlidir. Ambalajlarında, iki bileşen uygun oranlarda ayarlanmıştır. Kullanmadan önce B bileşeni, A kutusuna boşaltılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır. Örneğin matkap motoru ucuna takılmış bir spiral iyi bir karıştırıcıdır. Karıştırma işlemi sonucunda akışkan kıvamlı, homojen ve topak içermeyen bir karışım elde edilir.

Uygulama Yöntemi:

Derz dibi, özel polietilen fitil ile beslenir. Böylece macunun dibe yapışmaması veya gereğinden fazla kullanılması önlenmiş olur. Derz yanlarının kirlenmemesi için derzin iki yanı bantlanabilir. Derz yüzeyi spatula ile de hafif iç bükey olacak şekilde düzlenir.

Yatay uygulamalar hazırlanmış malzemenin derze dökülmesi suretiyle yapılır.

Düşey uygulamalar spatula yardımıyla veya sosis tabancası ile yapılır.

BAYCOFLEX-DD6030

Hava sıcaklığının 5°C'nin altında olması halinde uygulanmamalıdır.

Alet Temizliđi:

İşin bitiminde, bütün takımlar mazot yardımıyla temizlenir.

Sađlık ve Güvenlik Önerileri:

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz, açık alevle yaklaşmayınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız.