



# BAYCOSTOP-Rapid

## Ani Priz Etkili Su Durdurucu Tıkaç Harcı

### Tanım:

BAYCOSTOP-Rapid klorit içermeyen, su ile temas ettiğinde ani priz alan çimento esaslı harçtır.

### Uygulama Alanları:

BAYCOSTOP-Rapid su sızıntılarını anında kesmek amacıyla,

- Su sızıntısı bulunan her türlü çimento esaslı yüzeyde,
- İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
- Döşemelerde,
- Menhollerde,
- Tünellerde,
- Boru ve kablo geçişlerinin su yalıtımında çatlak ve boşluklardan sızan basınçlı veya basınçsız suların süratle kesilmesi amacıyla kullanılır.

### Teknik Özellikleri:

Esası: Çimento  
Yoğunluk: 1,20 kg/dm<sup>3</sup>

### Ambalaj:

6 kg plastik kova

### Depolama:

Orijinal ambalajlarında rutubetsiz ortamda yaklaşık 12 ay muhafaza edilebilir.

### Yüzey Hazırlığı:

Yüzey temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, kir, boya, çimento şerbeti, pas, tuz kusması gibi aderansı olumsuz etkileyecek unsurlar, uygulamadan önce sağlam beton veya duvar bulunana kadar tam olarak temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey kuru ise ıslatılmalıdır.

İç mekanlarda tıkama işlemi yapılırken, hafif bloklar daha önceden yük taşıyabilen çimento esaslı bir malzeme ile sıvanmalıdır. Gaz beton bloklarda uygulanamaz.

### Malzeme Hazırlığı:

Malzeme kullanıma hazırdır.

### Uygulama Yöntemi:

#### Aktif su sızıntılarının durdurulması:

Su kaçağı olan çatlaklar ve delikler, uygulamadan önce 2 cm genişlik ve derinliğinde veya sağlam zemine ulaşana kadar kazınmalıdır.

BAYCOSTOP-Rapid toz halinde veya su ile karıştırılarak elinizle konik bir şekle getirilir, su kaçağının bulunduğu bölgeye tek bir hareketle bastırılarak ve en az 60 saniye elinizi sabit tutarak sızıntı durdurulur. Malzemeye agrega veya yabancı madde ilave etmeyiniz.

Tek seferde kapatılması olanaksız olan boşlukları; yukarıdaki işlemi birkaç kez, boşluğun çevresinden merkezine doğru tekrar ederek kapatınız.

Uygulamadan hemen sonra boşluğun çevresinde kalan fazla malzemeyi uygun aletler ile temizleyiniz.

#### Büyük alanlardaki sızıntıların durdurulması:

Islak fakat yük taşıyabilir yüzeyler BAYCOSEAL-1K ile hazırlanır (sarfiyat: 0,3 kg/m<sup>2</sup>) ve BAYCOSEAL-1K ile hemen yalıtımı yapılır (sarfiyat: 1,5 kg/m<sup>2</sup>). Ardından, BAYCOSTOP-Rapid yüzey kuruyana kadar sürülür. (sarfiyat: 1,0-1,5 kg/m<sup>2</sup>)

BAYCOSTOP-Rapid uygulanmış yüzeylere tekrar BAYCOSEAL-1K uygulanır. Eğer yüzeyde çatlak oluşma riski var ise BAYCOSEAL-1K yerine TEYAPLAST-2K 2-4 mm kalınlık oluşturacak şekilde uygulanır.

### Alet Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra aletler su ile temizlenmelidir.

### Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri

BAYCOSTOP-Rapid çimento içerir ve tahriş edicidir. Uygulama sırasında koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Ayrıntılı bilgi için MSDS belgesine bakınız.