




EMÜLFIX-AK2

Parlak ve Sırlı Brüt Beton Yüzeyler için Reçine Esaslı Aderans Arttırıcı Astar



Tanım:

EMÜLFIX-AK2 polimer takviyeli reçine esaslı sıva astarıdır.

Uygulama Alanları:

- Dış cephe ve iç mekanlarda çimento esaslı ve alçı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere aderansını arttırmak için,
- Tavan sıvaları için astar olarak,
- Tavan asmolen üzerine sıva astarı olarak,
- Brüt beton veya her türlü pürüzsüz yüzeyler üzerine sıva uygulamasından önce,
- Alçı sıva, alçıpan veya betopan gibi yüzeylere fayans veya seramik yapıştırılmadan önce,
- Eski seramik, fayans üzerine, fayans kaplama uygulamalarında,
- Yüksek aderans elde edilmesi zorunlu olan her türlü uygulamadan önce aderans köprü astarı olarak kullanılır.
- OSB üzerine alçı sıva ve çimento esaslı sıva astarı olarak kullanılır.

Özellikler/Avantajlar:

Malzeme brüt beton yüzeylerde, duvarlarda ve tavanlarda kullanılabilir. Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırır.

Teknik Özellikler:

Esası:	polimer takviyeli, reçine esaslı dispersiyon
Renk:	açık mavi
Kıvam:	fırça ve rulo ile sürülebilir
Yoğunluğu:	1,50 kg/l
İşleme süresi:	1 saat
Kuruma süresi:	60-120 dakika

Ambalaj:

10 kg ve 20 kg plastik kova

Depolama:

En az +5°C sıcaklıkta 12 ay boyunca saklanabilir.

Yüzey Hazırlığı:

- Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazide olmasına dikkat edilmelidir.

- Yüzey aderansını azaltacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarının iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır.

Malzeme Hazırlığı:

Malzeme kullanıma hazırdır. Kullanıma başlamadan önce kova içerisinde malzemenin karıştırılması tavsiye edilir.

Uygulama Yöntemi/Sarfıyat:

- EMÜLFIX-AK2, tekstürlü rulo ile önceden hazırlanmış yüzeye uygulanır.
- Uygulandığı yüzeyde ilk kürünü hızlı alır. Uygulamadan önce yüzeyin emiciliği ve sağlamlığı test edilmelidir.
- EMÜLFIX-AK2 uygulaması yüzeyde kuruduktan sonra, çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların uygulamasına 24 saat sonra geçilir.
- 15 kg EMÜLFIX-AK2 6-7,5 kg su ile karıştırılır.
- Ortalama malzeme sarfıyatı kat başına 0,10-0,15 kg/m² olmaktadır.

Alet Temizliği:

Uygulama ardından aletler su ile temizlenmelidir.

Önemli Uyarılar:

- EMÜLFIX-AK2 uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ila +30°C arasında olmalıdır.
- Uygulama öncesinde ve sonrasında astarın kirlenmesi önlenmelidir.
- EMÜLFIX-AK2 nemli ortamlar için uygun değildir.

Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakınız.