



# EMÜLFIX-AK3

## Brüt Beton Yüzeyler için Reçine Esaslı Aderans Arttırıcı

### Tanım:

EMÜLFIX-AK3 polimer takviyeli reçine esaslı sıva astarıdır. Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzey aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırır.

### Uygulama Alanları:

- İç mekanlarda çimento esaslı ve alçı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere aderansını arttırmak için;
- Tavan sıvaları için astar olarak,
- Tavan asmolen üzerine sıva astarı olarak,
- OSB üzerine alçı sıva ve çimento esaslı sıva astarı olarak kullanılır.

### Özellikler/Avantajlar:

Malzeme brüt beton yüzeylerde, duvarlarda ve tavanlarda kullanılabilir. Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırır.

### Teknik Özellikler:

Esası:	polimer takviyeli, reçine esaslı dispersiyon
Renk:	pembe
Kıvam:	fırça ve rulo ile sürülebilir
Yoğunluğu:	1,80 kg/l
İşleme süresi:	1 saat
Kuruma süresi:	60-120 dakika

### Ambalaj:

15 kg plastik kova

### Depolama:

En az +5°C sıcaklıkta 12 ay boyunca saklanabilir.

### Yüzey Hazırlığı:

- Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazide olmasına dikkat edilmelidir.
- Yüzey aderansını azaltacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarının iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır.

### Malzeme Hazırlığı:

Malzeme kullanıma başlamadan önce su ile karıştırılır.

### Uygulama Yöntemi/Sarfıyat:

- EMÜLFIX-AK3, tekstürlü rulo ile önceden hazırlanmış yüzeye uygulanır.
- Uygulandığı yüzeyde ilk kürünü hızlı alır. Uygulamadan önce yüzeyin emiciliği ve sağlamlığı test edilmelidir.
- EMÜLFIX-AK3 uygulaması yüzeyde kuruduktan sonra, çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların uygulamasına 24 saat sonra geçilir.
- 15 kg EMÜLFIX-AK3 4-5 kg su ile karıştırılır.
- Ortalama malzeme sarfiyatı 0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup> olmaktadır.

### Alet Temizliği:

Uygulama ardından aletler su ile temizlenmelidir.

### Önemli Uyarılar:

- EMÜLFIX-AK3 uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ila +30°C arasında olmalıdır.
- Uygulama öncesinde ve sonrasında astarın kirlenmesi önlenmelidir.
- Dış yüzeylere uygulanmamalıdır.
- EMÜLFIX-AK3 nemli ortamlar için uygun değildir.

### Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.