

BAYCOFLEX-CJ13

Yüksek Şişme Kapasiteli – Esnek Su Tutucu Bant

Tanım:

BAYCOFLEX-CJ13 termoplastik elastomer esaslı, çok yüksek ve geri dönüşümlü şişme kapasitesi olan geliştirilmiş su tutucu banttir.

Avantajları:

- Esnekliği ve ince kesiti sayesinde uygulama yüzeyindeki her türlü kıvrım ve oyuğa göre kolayca şekil verilebilir.
- İnceliği sayesinde beton dökümü sırasında gereksiz boşluklar oluşmaz.
- Yüksek şişme oranı (% 800) özelliğine sahiptir.
- Saf su, tatlı su ve tuzlu su içinde şişer.
- Her çeşit karmaşık yapısal detaylar için uygundur.
- Defalarca ıslanma ve kuruma sonucunda esas şeklini korur.
- Sonsuz sayıda ıslanma ve kuruma sırasında şişer ve tekrar eski haline döner.
- Yazın, yüksek sıcaklıklara rağmen yumuşamaz ve yapışmaz.
- Astar gerektirmez.
- Beton sertleşmeden önce şişmez.
- Ek yerlerinde kaynak gerektirmez.
- Ekonomiktir.

Kullanım Alanları:

- Soğuk derzler,
- Perde betonları,
- İksa perdeleri,
- Diyafram duvarları,
- Fore kazık çevreleri,
- Boru girişleri.

Yüzey Hazırlığı:

Yüzey temiz ve sağlam olmalı; yağ, toz, kür malzemeleri, kalıp yağı gibi BAYCOFLEX-CJ13 ile arasındaki sızdırmazlığı olumsuz etkileyecek unsurlardan arındırılmalıdır.

Uygulama Yöntemi:

BAYCOFLEX-CJ13 uygun bir yapıştırıcı ürün (BAYCOFLEX-DD6026 veya BAYCODUR-K150) ile 20-30 cm aralıklarla sabitlenir.

BAYCOFLEX-CJ13 bantlar kesinlikle üst üste bindirilmemelidir. Ek yerleri ve kesişme noktalarında en iyi sonucu alabilmek için bantlar 10 cm yan yana gelecek ve birbirine temas edecek şekilde yerleştirilmelidir. Ek yerlerinde her iki ucun bağlanarak veya yapıştırılarak sabitlenmeleri gerekir.

BAYCOFLEX-CJ13'ün montajı sırasında yüzey nemli olabilir, ancak su birikintisi olmamalıdır.

BAYCOFLEX-CJ13 su gelen taraftan en az 8 cm uzaklığa yerleştirilmelidir.

Teknik Özellikler:

Esası:	TPE (termoplastik elastomer)
Şekli:	dikdörtgen kesitli şerit
Renk:	kırmızı
Boyut:	5 x 20 mm
Şişme kapasitesi:	> % 800
Şişme başlangıcı:	~ 6 saat sonra
Şişme hızı:	24 saat sonra ~ % 140 72 saat sonra ~ % 400 14 gün sonra ~ % 800
Toksik etki:	yok

Ambalaj:

7 x 25 m rulolar halinde kutuda (toplam 175 m)

Depolama:

Dona maruz kalmadan ve kuru ortamda, orijinal ambalajı açılmaksızın, 5 yıl saklanabilir.

Önemli Notlar:

- BAYCOFLEX-CJ13 kesinlikle kuru ortamda saklanmalıdır.
- BAYCOFLEX-CJ13 ile yerleştirildiği yüzey arasında herhangi bir kirlilik ve yatay şekilde yerleşmesini engelleyici unsur bulunmamalıdır.
- BAYCOFLEX-CJ13 beton dökümüne kadar sudan korunmalıdır.
- Beton dökümünden önce BAYCOFLEX-CJ13 bantlar kontrol edilmeli, aşırı şişmiş kısımlar var ise değiştirilmelidir.
- BAYCOFLEX-CJ13 genleşme derzleri ve dilatasyonlar için uygun değildir.